



MANUAL TÉCNICO ÁGUA MARINHA - SKYBLUE

MANUAL TÉCNICO **ÁGUA MARINHA**

PRODUTO

Água Marinha é uma pedra de diversas tonalidades azuladas próprias desta pedra natural. Quando molhadas adquirem uma coloração mais intensa que varia conforme a incidência da iluminação do ambiente.

Estas diferenças de tonalidade dão um aspecto natural e valorizam o acabamento final.

Água Marinha Sky Blue tem alta resistência mecânica e é de grande durabilidade.

TRANSPORTE E MANUSEIO

Transportar e manusear os produtos com cuidado evitando quedas tanto dos produtos embalados quanto após serem abertos.

Os produtos não são resistentes a impactos ou quedas.

ARMAZENAMENTO

O armazenamento deve ser feito em local limpo e seco. O empilhamento deve ser igual ou inferior ao recebido. A posição do armazenamento deve respeitar a posição correta das caixas, com lado superior voltado para cima.

Não deve ser feito contato com nenhum produto ou agente químico, oxidante ou líquido com coloração de qualquer espécie sob pena de danificar ou manchar os produtos de forma definitiva.

UTILIZAÇÃO

Indicada para uso em paredes, áreas internas e externas, e pisos de baixo tráfego.

Pode ser aplicada imersa em piscinas, espelhos de água, fontes, etc...

ASSENTAMENTO

Recomenda-se que seja feito inicialmente um painel no chão simulando a instalação antes da aplicação. Dessa forma, diferenças de tonalidade entre as peças poderão ser organizadas para obtenção do efeito desejado antes do assentamento.

Utilizar junta seca, sem rejuntamento, e curva de nível durante a colocação das pedras.

Os locais onde as pedras serão aplicadas deverão estar secos e isentos de umidade. As pedras não podem ser utilizadas com função de impermeabilização das superfícies.

O assentamento das pedras em áreas submersas deverá ser feito em junta seca, ou seja, sem rejunte. Se as pedras hijau, hitam e água marinha forem assentadas em áreas que não ficarão submersas (bordas, banheiros, saunas e áreas molhadas em geral) é imprescindível deixar um espaço de 2mm entre elas.

ASSENTAMENTO EM PISCINAS E ESPELHOS D'ÁGUA

Antes da aplicação das pedras é necessário a impermeabilização prévia da superfície do local e em seguida a aplicação de uma proteção mecânica.

O assentamento das pedras deverá ocorrer após os procedimentos de impermeabilização estarem



devidamente finalizados e secos. As pedras não podem ser utilizadas com fim de impermeabilização de superfícies. Utilizar junta seca, sem rejuntamento, e curva de nível durante a colocação das pedras.

Após o assentamento e antes do enchimento da piscina ou espelho de água, recomenda-se lavar as pedras com escova caso surjam pontos esbranquiçados.

Esse processo evitará que pontos brancos provenientes de reação química entre argamassa de assentamento e a água manchem a pedra após sua presença prolongada.

CUIDADOS COM ASSENTAMENTO E ARGAMASSA

As pedras deverão ser lavadas a priori para evitar que o pó presente nelas diminua a resistência de colagem da argamassa.

As pedras deverão estar úmidas para evitar que a argamassa perca umidade para as pedras o que diminuiria a capacidade de colagem.

A superfície da aplicação deverá estar regularizada, seca, isenta de pó, sujeira, tinta ou resquício de revestimento antigo.

O assentamento deverá ser feito com Argacola Lantai flexível tipo ACIII para pedra Água Marinha na cor azul ou similar indicada pelo fabricante da argamassa como sendo própria para pedras naturais. As orientações técnicas do fabricante da argamassa deverão ser seguidas corretamente já que eventuais descolamentos futuros não deverão ser considerados defeitos dos produtos Lantai.

Obrigatoriamente deverá ser feita dupla colagem: a argamassa deverá ser aplicada na superfície e também nas pedras para garantia de uma colagem perfeita.

REJUNTAMENTO

Em piscinas e áreas submersas não é recomendado rejuntamento.

ÁGUA MARINHA pode ser aplicada com junta seca, sem rejuntamento, em qualquer área; entretanto, quando desejado pode ser rejuntada no assentamento em paredes internas ou externas. Nesses casos, o rejunte deverá ser aplicado apenas no espaço entre as pedras. A face frontal de cada uma delas deverá ser protegida durante aplicação do rejunte. Se não aplicado da forma correta o rejunte poderá penetrar nas pedras, que são porosas, provocando resultado indesejado e impossibilidade de remoção do rejunte posteriormente.

Recomenda-se Argacola Lantai flexível tipo ACIII para pedra Água Marinha na cor azul ou similar indicada pelo fabricante da argamassa como sendo própria para pedras naturais em uma cor aproximada à tonalidade da pedra.

Atenção especial ao tempo indicado pelo fabricante para limpeza do excesso de rejunte. Se a limpeza demorar a ser realizada haverá impossibilidade de remoção do excesso de rejunte. Nesse caso, não será caracterizado defeito das pedras e nem responsabilidade da Lantai.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Não é indicado uso de produtos químicos para limpeza das pedras. Detergente neutro ou alcalino, buchas e escovas, com água são indicados para fazer a limpeza das pedras.

A necessidade da frequência da limpeza varia de acordo com local onde a pedra está aplicada. A utilização de um impermeabilizante pode auxiliar na conservação do produto, vide parágrafo anterior.





OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

A Pedra Água Marinha tem hidróxido de ferro em sua composição que pode causar aspecto acobreado de oxidação em algumas peças.

As instalações dos produtos Lantai devem ser feitas de acordo com as normas vigentes da ABNT e obrigatoriamente devem ser executadas a partir de um projeto elaborado por um profissional de responsabilidade técnica habilitada, seja engenheiro civil ou arquiteto. Não é de responsabilidade da Lantai eventuais problemas decorrentes da obra, manipulação, instalação, manutenção ou conservação do produto.

Após a aplicação da pedra Água Marinha Sky Blue poderá haver variação de cor entre elas e de tonalidade de acordo com o ambiente onde estarão instaladas. Todos esses aspectos são considerados variações próprias de produtos de origem natural. Não sendo nenhum desses casos consideradas defeitos do produto.

A utilização de argamassa inapropriada poderá causar eflorescências e oxidações na pedra Água Marinha Sky Blue.

Conforme lei em vigor quando o produto for assentado entende-se que o mesmo foi aceito pelo cliente.

