

MANUAL TÉCNICO TIJOLO INGLÊS

PRODUTO

Tijolo decorativo é composto de argila 100% natural e produção artesanal. Diferença no esquadro é característica própria desse produto. Variação de tonalidade dão um aspecto natural e valorizam o acabamento final.

TRANSPORTE E MANUSEIO

Transportar e manusear os produtos com cuidado evitando quedas tanto dos produtos embalados quanto após serem abertos.

Os produtos são frágeis antes de instalados e não são resistentes a impactos ou quedas.

ARMAZENAMENTO

O armazenamento deve ser feito em local limpo e seco. O empilhamento deve ser igual ou inferior ao recebido. A posição do armazenamento deve respeitar a posição correta das caixas, com lado superior voltado para cima. Não deve ser feito contato com nenhum produto ou agente químico, oxidante ou líquido com coloração de qualquer espécie sob pena de danificar ou manchar os produtos de forma definitiva.

UTILIZAÇÃO

Indicada para uso em paredes nas áreas internas e externas.

ASSENTAMENTO

Recomenda-se que seja feito inicialmente um painel no chão simulando a instalação antes da aplicação. Dessa forma, diferenças de tonalidade e esquadro entre as peças poderão ser organizadas para obtenção do efeito desejado antes do assentamento. Utilizar junta seca, sem rejuntamento, assentados com espaçador e curva de nível durante a colocação das pedras. Eventualmente os tijolos deverão ser desbastados para correção do esquadro no assentamento.

Os locais onde os tijolos serão aplicados deverão estar secos e isentos de umidade. Os tijolos não podem ser utilizados com função estrutural.



CUIDADOS COM ASSENTAMENTO E ARGAMASSA

Os tijolos deverão ser lavadas a priori para evitar que o pó presente nelas diminua a resistência de colagem da argamassa.

Os tijolos deverão estar úmidos para evitar que a argamassa perca umidade para os tijolos o que diminuiria a capacidade de colagem.

A superfície da aplicação deverá estar regularizada, seca, isenta de pó, sujeira, tinta ou resquício de revestimento antigo.

O assentamento deverá ser feito com Argacola flexível tipo ACIII Lantai para Tijolo Inglês na cor marrom ou similar indicada pelo fabricante da argamassa como sendo própria para pedras naturais. As orientações técnicas do fabricante da argamassa deverão ser seguidas corretamente já que eventuais descolamentos futuros não deverão ser considerados defeitos dos produtos Lantai.

A utilização de argamassa inapropriada poderá causar eflorescências e oxidações no Tijolo Inglês.

Obrigatoriamente deverá ser feita dupla colagem: a argamassa deverá ser aplicada na superfície e também nas pedras para garantia de uma colagem perfeita.

REJUNTAMENTO

Tijolo pode ser aplicado com junta seca, sem rejuntamento, em qualquer área; entretanto, quando desejado pode ser rejuntado no assentamento em paredes internas ou externas. Nesses casos, o rejunte deverá ser aplicado apenas no espaço entre as pedras. A face frontal de cada uma delas deverá ser protegida durante aplicação do rejunte. Se não aplicado da forma correta o rejunte poderá penetrar nas pedras, que são porosas, provocando resultado indesejado e impossibilidade de remoção do rejunte posteriormente.

Argacola para Tijolo Inglês Lantai possui coloração marrom, caso seja utilizada argamassa similar recomenda-se uma cor aproximada à tonalidade da pedra.

Atenção especial ao tempo indicado pelo fabricante para limpeza do excesso de rejunte. Se a limpeza demorar a ser realizada haverá impossibilidade de remoção do excesso de rejunte. Nesse caso, não será caracterizado defeito das pedras e nem responsabilidade da Lantai.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Não é indicado uso de produtos químicos para limpeza das pedras. Detergente neutro ou alcalino, buchas e escovas, com água são indicados para fazer a limpeza das pedras.

A necessidade da frequência da limpeza varia de acordo com local onde a pedra está aplicada. A utilização de um impermeabilizante pode auxiliar na conservação do produto, vide parágrafo anterior.



IMPERMEABILIZAÇÃO

Quando utilizada em paredes internas ou externas é indicada a aplicação de impermeabilizante tipo hidrofugante que permite manter a superfície protegida de óleos e gorduras. Manchas provenientes de contato com produtos químicos ou qualquer tipo de líquido que provoque a mudança em sua tonalidade não são caracterizadas como defeito de pedras porosas.

Manual de uso e aplicação do impermeabilizante deve ser seguido conforme orientação do fabricante do produto. O tempo de duração do impermeabilizante e reaplicação do mesmo podem variar de acordo com o fabricante e devem ser observados com atenção.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

As instalações dos produtos Lantai devem ser feitas de acordo com as normas vigentes da ABNT e obrigatoriamente devem ser executadas a partir de um projeto elaborado por um profissional de responsabilidade técnica habilitada, seja engenheiro civil ou arquiteto. Não são de responsabilidade da Lantai eventuais problemas decorrentes da obra, manipulação, instalação, manutenção ou conservação do produto.

Após a aplicação do Tijolo Inglês alguns fragmentos podem desprender por se tratar de argila natural porosa. Poderá haver variação de cor entre elas e de tonalidade de acordo com o ambiente onde estarão instaladas. Todos esses aspectos são considerados variações próprias de produtos de origem natural. Não sendo nenhum desses casos consideradas defeitos do produto.

A utilização de argamassa inapropriada poderá causar eflorescências e oxidações na pedra Tijolo Inglês.

Conforme lei em vigor quando o produto for assentado entende-se que o mesmo foi aceito pelo cliente.

